



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 4/27/2022

SOFT LC PUTTY

2К Шпатлевка полиэфирная Soft LC

Описание

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft LC легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала. Легко и мягко шлифуется.

Область применения:

- основная наполняющая полиэфирная шпатлевка для вмятин на кузове легкового и коммерческого транспорта.

Продукты

101.1800

Шпатлевка Soft LC 1.8 кг, включая отвердитель BPO (40 г)

Свойства

- Обладает хорошей наполняющей способностью
- Легко распределяется по поверхности
- После высыхания образует беспористую поверхность
- Подходит для машинного / ручного шлифования «по-сухому»
- Имеет очень высокую адгезию к большинству металлических материалов, используемых для изготовления кузова автомобиля.

Подложки для нанесения

Обычная и оцинкованная сталь, алюминий, стеклопластики, старое / заводское лакокрасочное покрытие.





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 4/27/2022

SOFT LC PUTTY

2К Шпатлевка полиэфирная Soft LC

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Очистить поверхность с применением WOLF Жидкости для удаления силикона. Отшлифовать поверхность абразивами P80-120
- Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180
- В случае наличия застарелых участков с коррозионным повреждением рекомендуется применять пескоструйную обработку
- Удалить все продукты шлифования путем обдува чистым (без масел) сжатым воздухом
- Снова очистить поверхность с применением WOLF Жидкости для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ

	Смешивание	Добавить 1 – 3% по весу ВРО отвердителя
	ВОС (готовый)	< 100 г/л
	Жизнеспособность, 20°C	5 – 6 минут
	20°C	15 – 20 минут
	ИК-коротковолновая	2 – 3 минуты при 50% мощности

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наносить немедленно после смешивания, избегая образования воздушных пузырей
- Наносить шпателем, надавливая равномерно и сильно
- Не наносить сразу все смешанное количество шпатлевки
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания материала, не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.





Technical Data Sheet

стр. 3

Дата создания 4/27/2022

SOFT LC PUTTY

2К Шпатлевка полиэфирная Soft LC

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

1. Шлифовать и наносить последующие материалы после полного высыхания!

Начальное шлифование



Абразивами P80 – 120

Финишное шлифование



Абразивами P180 – 240

2. Перекрывать двухкомпонентными грунтами-наполнителями / наполнителями и далее финишными материалами.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После нанесения продукта очистить инструмент подходящими очистителями / растворителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
101.1800	Шпатлевка, банка Катализатор, тубик 40 г	1* 1*	1.80±0.1 прим. 1.2	жёлтый красный

*Условия хранения: при температуре +5...+25°C в оригинальной закрытой упаковке

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

