



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 8/17/2022

Sandable Primer Filler 4:1

Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1

Двухкомпонентный шлифуемый грунт-наполнитель 4:1 на акриловой основе с хорошими заполняющими свойствами и отличной адгезией к полиэфирным шпатлёвкам и лакокрасочным покрытиям.

Область применения:

- для подготовки к окраске кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Продукты

114.1000

Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1 (комплект 0.8 л грунта-наполнителя + 0.2 л отвердителя)

Свойства

- Для устранения лёгких и средних повреждений лакокрасочного покрытия
- После нанесения образует гладкое покрытие, что сокращает время последующей обработки
- Легко шлифуется
- Хорошая адгезия к антикоррозионным и катафорезным грунтам даже без промежуточного шлифования, а также к заводским и ремонтным материалам
- Экономичен в нанесении.

Подложки для нанесения

- загрунтованные металлические поверхности, полиэфирные шпатлевки, 2К наполнители и грунты, старые / заводские лакокрасочные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 8/17/2022

Sandable Primer Filler 4:1

Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона.
- Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320.
- После операции шлифования вновь очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ

	В соотношении 4:1 с отвердителем для Wolf Грунта-наполнителя шлифуемого 4:1
	0–10% по объему Wolf Растворителя универсального Super
VOC	макс. 540 г/л [2004/42/ПВ(с)(540)]
	25–30 секунд, DIN 4 мм / 20°C
20°C	до 1 часа
	Дюза: 1.6–1.8 мм. Входное давление: см. рекомендации производителей краскопультов
	40–50 мкм на 1 слой; 2–3 слоя = 80–150 мкм Межслойная выдержка, 20°C = 7–10 минут Укрывающая способность: 3.8–4 м ² /л (150 мкм)
Выдержка	Перед ускоренной сушкой: 10–15 минут

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Окрасочная камера

Шлифовать: через 30 минут при 60°C



Инфракрасная сушка

Шлифовать: через 7–15 минут



Воздушная сушка

Шлифовать: через 5–7 часов при 20°C








Technical Data Sheet

стр. 3

Дата создания 8/17/2022

Sandable Primer Filler 4:1

Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1

ШЛИФОВАНИЕ  	Шлифовать «по сухому» абразивами Р400–600 Шлифовать «по мокрому» абразивами Р800–1000
НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 	Окрашивать любыми лакокрасочными системами

Примечания

- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере.
- Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни. Не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным.
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- После использования плотно закрывайте емкости с материалами.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Продукты	Упаковка	Срок хранения месяцев	Плотность кг/л	Цвет
114.1000	Грунт-наполнитель, 0.8 л Отвердитель, 0.2 л	18 12	1.45-1.49 0.96–0.98	серый бесцветный





Technical Data Sheet

стр. 4

Дата создания 8/17/2022

Sandable Primer Filler 4:1

Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

