



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 7/31/2020

2K Filler WOW 4:1 grey

Наполнитель 2К «мокрый по мокрому» 4:1 серый

Двухкомпонентный грунт-наполнитель для ремонта как новых, так и поврежденных деталей автомобилей методом "мокрый по мокрому".

Область применения:

- для окраски новых и поврежденных кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Продукты

120.1000

Наполнитель 2К «мокрый по мокрому» 4:1 серый, 1 л

120.0250

Отвердитель для 2К наполнителя «мокрый по мокрому» 4:1, 0.25 л

Свойства

- Выполняет функцию грунта и наполнителя
- Перекрывается любыми покровными и базовыми красками
- Отлично наносится
- Благодаря нейтральному серому цвету надежно перекрывает любые подложки
- Короткое время выдержки перед нанесением финишных покрытий
- Экономичный в нанесении, обладает высоким сухим остатком.

Подложки для нанесения

- обычная и оцинкованная сталь, алюминий, катафорезные грунты, полиэфирные покрытия, стеклопластики, отвержденные ремонтные и заводские покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 7/31/2020

2K Filler WOW 4:1 grey

Наполнитель 2К «мокрый по мокрому» 4:1 серый

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность WOLF Жидкостью для удаления силикона
- Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P400–600 или заматировать
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P400-600
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя WOLF Жидкость для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ

	В соотношении 4:1 с отвердителем для Wolf 2K наполнителя «мокрый по мокрому» 4:1
	0–25% по объему Wolf Растворителя универсального
VOC	427 г/л [2004/42/ПВ(с)(540)]
 20°C	16 – 18 секунд (FORD 4)
 20°C	1 час
	Дюза: 1.3–1.4 мм. Входное давление: см. рекомендации производителей краскопультов
	1–2 слоя = 25–30 мкм Межслойная выдержка, 20°C = 5 минут Укрывающая способность: прим. 12 м ² /л (1 слой)

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

ВЫДЕРЖКА



Выдержка – 15 минут / 20°C
Полная сушка – 3 часа / 20°C

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



Окрашивать любыми лакокрасочными системами





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 7/31/2020

2K Filler WOW 4:1 grey

Наполнитель 2К «мокрый по мокрому» 4:1 серый

Примечания

- Не используйте активированный продукт по истечению времени жизни, не разбавляйте загустевший материал
- Не смешивайте активированный материал с неактивированным
- Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотно закрывайте емкости с материалами.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования используйте рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Продукты	Упаковка	Срок хранения год	Плотность кг/л	Цвет
120.1000	Наполнитель, 1 л	1	1.56	серый
120.0250	Отвердитель, 0.25 л	1	0.97	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

