



# Technical Data Sheet

стр. 1      Дата создания    12/9/2017

## 1K Plastic Primer silver

1K Грунт для пластиков серебристый

Однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске новых или окрашенных ранее пластиковых деталей. Подходит для грунтования окрашиваемых пластиков, используемых, в том числе, в автомобилестроении.

### Область применения:

- для грунтования пластиковых кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

### Продукты

**131.1000**                      Грунт для пластиков, 1 л

### Свойства

- Не требует разведения, наносится прямо из краскопульты / окрасочного пистолета
- Имеет отличную адгезию к таким окрашиваемые пластики, как ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC, стеклопластикам
- Содержит в своем составе алюминиевый пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- После нанесения не требует обработки и может перекрываться через 15 минут последующими материалами.

### Подложки для нанесения

- окрашиваемые пластики и стеклопластики.





# Technical Data Sheet

стр. 2      Дата создания    12/9/2017

## 1K Plastic Primer silver

1K Грунт для пластиков серебристый

### ПОДГОТОВКА

- Новая пластиковая поверхность должна быть свободна от смазки для разделения пресс-формы, для чего ее необходимо прогреть в течение 60 минут при 60°C
- Очистить поверхность с применением WOLF Жидкости для удаления силикона и подходящего матирующего материала
- После полного испарения очистителя в течение ночи или в течение 30 – 40 минут при 60°C еще раз очистить поверхность с применением небольшого количества очистителя. Снова очистить поверхность с применением WOLF Жидкости для удаления силикона.

### НАНЕСЕНИЕ

|                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Разведение</b>                                                                                                                                 | Готов к нанесению                                                                             |
|                                                                | Дюза: 0.8 – 1.2 мм<br>Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов |
|  <b>Нанесение</b>                                              | 1 слой                                                                                        |
|  <b>Выдержка перед нанесением последующих материалов, 20°C</b> | прим. 15 минут                                                                                |

### ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

#### НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



- наносить WOLF 2K акриловые наполнители / грунты-наполнители и / или финишные лакокрасочные покрытия.





# Technical Data Sheet

стр. 3      Дата создания    12/9/2017

## 1K Plastic Primer silver

1K Грунт для пластиков серебристый

### Примечания

- Наилучшие результаты достигаются при окраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Плотно закрывать емкости с материалами
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

### Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

| Продукты | Упаковка   | Срок хранения<br>год | Плотность<br>кг/л | Цвет       |
|----------|------------|----------------------|-------------------|------------|
| 131.1000 | банка, 1 л | 1                    | 0.87 – 0.89       | бесцветный |

### Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

