



Technical Data Sheet

стр. 1 Дата создания 7/31/2020

2K Wash Primer 2:1

2К Грунт протравливающий 2:1

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт.

Область применения:

- для грунтования металлических деталей перед нанесением последующих материалов при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты

150.1000	2К Грунт протравливающий 2:1, 1 л
150.0500	Отвердитель для 2К грунта протравливающего 2:1, 0.5 л

Свойства

- Фосфатирующий грунт
- Подходит для всех типов металлических поверхностей
- Эффективно защищает от коррозии
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Может перекрываться наполнителями спустя короткое время.

Подложки для нанесения

- все типы металлических поверхностей.





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 7/31/2020

2K Wash Primer 2:1

2K Грунт протравливающий 2:1

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона
- Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным переходом на старое лакокрасочное покрытие
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240.
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Wolf Жидкость для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ

	В соотношении 2:1 с отвердителем для Wolf 2K грунта протравливающего 2:1
VOC	< 780 г/л
	Готов к нанесению
20°C	4 часа
	Дюза: 1.2–1.5 мм. Входное давление: см. рекомендации производителей краскопультов
	1–2 слоя 8–10 мкм на 1 слой Межслойная выдержка, 20°C = 15 минут

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

ВЫДЕРЖКА	
	15 – 30 минут / 20°C
НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	
	Наносить одно- / двухкомпонентные наполнители и далее финишные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 7/31/2020

2K Wash Primer 2:1

2K Грунт протравливающий 2:1

Примечания

- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны
- Не наносите протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия
- Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала
- Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию Wolf 2K Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования используйте рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Продукты	Упаковка	Срок хранения год	Плотность кг/л	Цвет
150.1000	Грунт, 1 л	1	0.96	жёлтый
150.0500	Отвердитель, 0.5 л	1	0.86	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.

