



Technical Data Sheet

стр. 1 Дата создания 7/11/2022

Anti-Gravel Coating black

Антигравийное покрытие чёрное

Описание

Покрытие на основе синтетического каучука для защиты днища и нижней части кузова автомобиля от воздействия дорожного гравия и пыли. После сушки в течение 30-40 минут покрытие может быть загрунтовано или окрашено в любой цвет.

Область применения

- Автомобильная промышленность
- Производство городских и междугородних автобусов, прицепов
- Автомастерские и кузовные мастерские.

Продукты

160.1000 Антигравийное покрытие чёрное, 1 л

Свойства

- Обладает прекрасной стойкостью к истиранию и коррозии, а также твердостью
- Обладает виброгасящими и шумоизолирующими свойствами
- После высыхания образует механически стойкую плёнку материала большой толщины
- Поставляется в готовом к нанесению виде
- Легко и быстро наносится пневматическим распылением из стандартного евробаллона
- После сушки может быть загрунтовано и окрашено

Подложки для нанесения

- предварительно подготовленные металлические, пластиковые или загрунтованные панели, а также лакокрасочные покрытия.





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 7/11/2022






Anti-Gravel Coating black

Антигравийное покрытие чёрное

ПОДГОТОВКА


- Продукт готов к использованию и не требует дополнительного разбавителя.
- Встряхните перед использованием.
- Наносите на обезжиренные и очищенные от ржавчины поверхности.

НАНЕСЕНИЕ


VOC	350-360 г/л
Укрывающая способность	5-7 м ² /кг
Содержание твёрдого вещества	74%
	Встряхнуть перед использованием
  	Наносить распылением из пневматического распылителя для высоковязких материалов или окрасочного пистолета с соответствующей дюзой
	Наносить при входном давлении 2-4 бар 150-200 мкм на 1 слой 1-2 слоя

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Сушка

Температура	Время сушки на «отлип»	 Выдержка перед окраской
10С	2 часа	90 минут
20С	1.5 часа	60 минут
30С	1 час	45 минут

Последующее нанесение

 Наносить грунт или лакокрасочные материалы
--





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 7/11/2022

Anti-Gravel Coating black

Антигравийное покрытие чёрное

Примечания

- После нанесения избегайте любого механического воздействия на обработанные детали в течение 24 часов (например, мойку автомобиля горячей водой под высоким давлением).
- Храните продукт в вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей.
- Храните в диапазоне от +5°C до +30°C.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки инструмента используйте рекомендованные производителями очистители (растворители) для мойки.

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

Безопасность

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

Продукт	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
160.1000	евробаллон	1	1.40	чёрный

