



Technical Data Sheet

стр. 1 Дата создания 8/25/2022

Zinc Spray

Аэрозольный цинковый грунт

Описание

Высококачественный профессиональный грунт в аэрозольной форме с высоким содержанием тонкодисперсного цинка. Применяется для грунтования черных и цветных металлов с возможностью последующей окраски. Применяется для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденной анодированным цинком поверхности. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к металлам и укрывающей способностью.

Область применения

- для грунтования черных и цветных металлов с возможностью последующей окраски
- для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденной анодированным цинком поверхности

Продукты

165.0520 Аэрозольный цинковый грунт, 520 мл

Свойства

- Снижает риск появления коррозии под слоем грунта
- Обладает высокой антикоррозионной защитой, хорошей адгезией и укрывающей способностью
- Легко наносится на труднодоступные места, образуя прочное и равномерное покрытие
- Перекрывается алкидными, акриловыми, эпоксидными и прочими красками
- Срок хранения: 5 лет

Подложки для нанесения

- чёрные и цветные металлы





Technical Data Sheet

стр. 2 Дата создания 8/25/2022

Zinc Spray

Аэрозольный цинковый грунт

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Обезжиривателем
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240
- Повторно очистить поверхность с применением Обезжиривателя и полностью высушить

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2–3 минуты
 Нанесение	Равномерно нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см 25–30 мкм на 1 слой
 Выдержка	Межслойная выдержка: 10–15 минут при 20°C
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Воздушная сушка при 20°C и относительной влажности 50%

- 12 часов

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



- наносить любые лакокрасочные материалы





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 8/25/2022

Zinc Spray

Аэрозольный цинковый грунт

Примечания

- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

- По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал
- Свежие остатки материала удалять растворителем

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности (MSDS) данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
165.0520	Аэрозольный цинковый грунт, 520 мл	5	-	серый металлический

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

