



Technical Data Sheet

стр. 1

Дата создания 8/25/2022

Wheel Silver Spray

Аэрозольная краска для дисков серебристая

Описание

Высококачественная аэрозольная краска для колёсных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной отделки металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей.

Область применения

- для декоративной окраски автомобильных дисков, а также для декоративной отделки металлических поверхностей и загрунтованного дерева в быту и домашнем хозяйстве

Продукты

167.0520

Аэрозольная краска для дисков серебристая, 520 мл

Свойства

- Превосходная адгезия к колесным дискам
- Нанесение на металл без предварительного грунтования
- Устойчива к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному действию воды и растворов дорожных реагентов
- Эффективно укрывает поверхность
- Стойка к воздействию атмосферных осадков
- Срок годности – 5 лет

Подложки для нанесения

- колесные диски, металлические поверхности, загрунтованные деревянные поверхности





Technical Data Sheet

стр. 2

Дата создания 8/25/2022

Wheel Silver Spray

Аэрозольная краска для дисков серебристая

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона
- Отшлифовать / зашлифовать старое лакокрасочное покрытие абразивами P400–P500
- С целью повышения адгезии Wolf Аэрозольной краски для дисков к металлам рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом
- Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2–3 минуты
 Нанесение	Нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 10–15 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

СУШКА



Воздушная сушка при 20°C и относительной влажности 50%

- «на отлип»: 20–30 минут
- полное высыхание: 5 часов





Technical Data Sheet

стр. 3 Дата создания 8/25/2022

Wheel Silver Spray

Аэрозольная краска для дисков серебристая

Примечания

- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Очистка оборудования

- По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал
- Свежие остатки материала удалять растворителем, а сухие – механическим способом

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности (MSDS) данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(кг/л)	
167.0520	Аэрозольная краска для дисков, 520 мл	5	-	серебристый

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

